

759R UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



Descrição do Produto

O Betume Poliéster Universal 759R é um betume de enchimento e acabamento de 2 componentes de cor cinza claro em conformidade com COV. É adequado para metal nu, aço galvanizado, poliéster reforçado com fibra de vidro e muitos acabamentos OEM e produtos de fundo da Cromax.

Betume poliéster universal

Características

- 01** Fornece excelente flexibilidade.
- 02** Possui uma estrutura fina e homogênea.
- 03** Permite elevado enchimento.
- 04** Proporciona excelente aderência sobre metal nu e numa ampla variedade de substratos.
- 05** Permite uma lixagem simples e obtenção de uma superfície lisa e sem bolhas de ar.
- 06** Fornece um enchimento simples e rápido sem escorridos.

Ficha Técnica

759R



UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Preparação do produto - aplicação Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Aço lixado e desengordurado.
Chapa aço galvanizado alumínio, desengordurada e lixada.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, lixados e desengordurados.
Aparelhos 2K ou Primário-Aparelho 2K Epoxy totalmente curados, lixados e desengordurados.



	5-25°C		25-35°C	
	Peso	Peso	Peso	Peso
759R / 759Rc	100	100	100	100
762R / BPO RED / 764R	1 - 2	1	-	-
BPO BLUE	-	-	-	1 - 2



Tempo de vida da mistura a 20°C: 5 min - 8 min



Aplicar uma demão fina imediatamente após a mistura, evitando formação de bolhas de ar.



	762R / BPO RED / 764R	BPO BLUE
20 °C	15 min - 30 min	-
25 - 35 °C	-	15 min - 30 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 2 - 3 min



Lixar com P80 - P120
Lixagem final P180 - P240



Betume Pistolável COV (excepto chapa galvanizada)
Primário
Primário aparelho
Aparelho
Se for necessária a aplicação de um Betume fino, aplicar novamente o mesmo produto.

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(b)) na forma pronta a usar, é no máximo de 250 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 150 g/l.

Ficha Técnica

759R



UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Produtos

759R Universal Polyester Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

- Não adicione mais catalisador que o recomendado para evitar sangramento ou aparecimento de manchas.
- Não aplicar sobre primário 1K, primário de cura ácida ou acabamentos acrílicos termoplásticos.
- Não lixar a água.
- A temperatura da reacção deve ser no mínimo +5°C.
- O 759Rc Betume Poliester Universal + 764R Catalisador para Betume Poliester estão disponíveis para o dispensador 767R.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.