

# 901R - 907R

## 2K PLASTIC

### PRIMER-SURFACER



#### Descrição do Produto

O Primário Aparelho 2K para Plásticos 901R Branco / 907R Preto é um primário aparelho específico para plásticos. É extremamente resistente a impactos de gravilha e pode ser aplicado directamente sobre peças plásticas OEM comuns exteriores dos veículos sem necessidade de promotor de aderência ou testes de substrato. Faz parte do conceito ValueShade, o que proporciona o fundo perfeito para qualquer cor de acabamento.

#### Primário Aparelho específico para plásticos



Desenvolvido pela Cromax®, ValueShade® proporciona o fundo óptimo para qualquer cor de acabamento.

#### Características

- 01 Proporciona uma aderência fiável, elevada elasticidade e bom enchimento.
- 02 Faz parte do conceito ValueShade.
- 03 Proporciona uma excelente resistência do acabamento.
- 04 Oferece proporções de mistura simples.
- 05 Ajuda a melhorar a produtividade.
- 06 É possível uma lixagem a água após a secagem em estufa ou ao ar.
- 07 Não necessita de promotor de aderência.
- 08 Proporciona excelente resistência a impactos de gravilha.
- 09 Adequado para todas as peças plásticas OEM comuns exteriores dos veículos.

# Ficha Técnica

## 901R - 907R



## 2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

### Preparação do produto - aplicação Referência não - Lixável



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Peças plásticas exteriores novas e comuns, colocá-las 60 min, a 60-65°C / numa primeira limpeza, utilizar uma tela ultra fina embebida em desengordurante para plásticos / na limpeza final, utilizar um pano humedecido com desengordurante para plásticos  
Reparações em peças plásticas exteriores comuns, desengorduradas e lixadas.



	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
901R	100	94	86	67	50	33	-
907R	-	6	14	33	50	67	100
		<b>Referência</b>					
		Volume			Peso		
901R / 907R		1			100		
915R		1			73		




Tempo de vida da mistura a 20°C: 8 h



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



0.5 + 1  
Aplicação em 1 operação  
1ª: fina com filme uniforme  
2ª: normal

evaporação final de solventes: 20 min - 1 dia  
com Esmaltes 2K / Centari Bases Bicamada  
evaporação final de solventes: 45 min - 1 dia  
com Cromax Base Bicamada



P800 - P1000



Esmalte Plastificado  
Base bicamada + verniz plastificado

Conforme COV

Esta mistura está fora do âmbito da directiva COV.

# Ficha Técnica

901R - 907R




## 2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

### Produtos

901R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS1  
907R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS7

915R 2K Plastic Activator

### Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



25 - 30  $\mu\text{m}$

### Rendimento teórico

195 m<sup>2</sup>/l a 1 micron de espessura seca aplicada  
Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.  
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

### Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Produto deve ser armazenado a 20°C.
- As peças plásticas pintadas não devem ser lavadas com jacto de alta pressão nas primeiras seis semanas. Após este período, o bico deve manter-se a uma distância mínima de 30 cm do objecto.
- Tem de ser repintado no máximo em 24 horas.
- PE, PP e POM não devem ser repintados devido ao risco de falhas de aderência.

# Ficha Técnica

**901R - 907R**



## 2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.