

779R

MULTI-FUNCTION PUTTY



Descrição do Produto

O Betume Multifunções 779R é um betume branco universal de 2 componentes, em conformidade com COV, que vem acompanhado com um catalisador de peróxido. É adequado para metais nus, alumínio, aço galvanizado e poliéster reforçado com fibra de vidro e muitos acabamentos OEM e produtos de fundo Cromax.

Betume multi-funções

Características

- 01** Possui uma estrutura fina e homogénea.
- 02** Proporciona excelente aderência sobre metal nu.
- 03** Oferece opções de secagem flexíveis, incluindo infravermelhos, mesmo com substratos de aço galvanizado.
- 04** Proporciona enchimento fácil e rápido.
- 05** Ajuda a aumentar a produtividade.
- 06** Permite uma lixagem simples e obtenção de um acabamento liso.

Ficha Técnica

779R



MULTI-FUNCTION PUTTY

Preparação do produto - aplicação Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Aço lixado e desengordurado.

Chapa aço galvanizado ou alumínio "macio", desengordurada e lixada.

Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliéster 2K.

Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, lixados e desengordurados.

Aparelhos 2K ou Primário-Aparelho Epóxi 2K completamente curados, lixados e desengordurados



	5-25°C	25-35°C	
	Peso	Peso	Peso
779R / 779Rc	100	100	100
762R / BPO RED / 764R	1 - 2	1	-
BPO BLUE	-	-	1 - 2



Tempo de vida da mistura a 20°C: 7 min - 8 min



Aplicar uma demão fina imediatamente após a mistura, evitando formação de bolhas de ar.



	BPO Red / 762R / 764R	BPO Blue
20 °C	15 min - 30 min	-
25 - 35 °C	-	15 min - 30 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 2 - 3 min



Lixar com P80 - P120
Lixagem final P180 - P240



Betume Pistolável COV (excepto chapa galvanizada)

Primário

Primário aparelho

Aparelho

Se for necessária a aplicação de um Betume fino, aplicar novamente o mesmo produto.

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 150: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(b)) na forma pronta a usar, é no máximo de 250 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 150 g/l.

Ficha Técnica

779R



MULTI-FUNCTION PUTTY

Produtos

779R Multi-Function Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

Observações

- Não adicione mais catalisador que o recomendado para evitar sangramento ou aparecimento de manchas.
- Não aplicar sobre primário 1K, primário de cura ácida ou acabamentos acrílicos termoplásticos.
- Não lixar a água.
- A temperatura da reacção deve ser no mínimo +5°C.
- O 779Rc Betume Poliester Universal + 764R Catalisador para Betume Poliester estão disponíveis para o dispensador 767R.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.