

14-340 METALLIC TEXTURE

Cores Disponíveis

- SILVER (Z550)
- NICKEL (X018)
- PALE GOLD (A639)
- GOLD (X034)
- COPPER (R667)
- ANTIQUE BRONZE (X035)
- STATUARY BRONZE (X020)
- BLACKENED BRONZE (X004)



FICHA TÉCNICA E INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO

METALLIC TEXTURE é uma tinta aquosa, aplicada à espátula, composta por várias micas, vidros e partículas metalizadas, que conferem excelentes acabamentos brilhantes, quando se aplica em camadas da mesma cor ou em camadas de cores diferentes. Tem excelente tempo aberto durante a aplicação, possui um acabamento extremamente duradouro, e permite obter facilmente acabamentos vidrados.

As tintas METALLIC TEXTURE podem misturar-se entre si, conseguindo-se assim obter cores personalizadas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Seguir os mesmos procedimentos de preparação da superfície como para as tintas aquosas. A superfície deve apresentar-se limpa, seca, coesa e isentas de gorduras, poeiras e de outros contaminantes. Remover completamente a tinta solta e lixar previamente todas as superfícies polidas, brilhantes ou sem porosidade. Utilize uma máscara adequada sempre que lixar ou quando estiver a remover tinta velha. Providenciar uma adequada ventilação. A superfície quando se apresentar limpa e seca é essencial aplicar METALLIC PRIMER deixando secar completamente – de preferência durante a noite.

NOTA: Temperatura baixa e humidade elevada prolongará a cura e o tempo de secagem do primário.

APLICAÇÃO

A tinta METALLIC TEXTURE pode ser aplicada com uma grande variedade de acessórios, criando desta forma diferentes acabamentos. Para se obter um acabamento final com aspecto multi-camadas utilize o seguinte método de aplicação, composto por 3 passos.

PASSO 1 – CAMADA BASE

Com a espátula aplicar uma camada fina e uniforme de METALLIC TEXTURE em toda a superfície com a cor base pretendida, utilizando a mesma pressão nos vários movimentos. Deixar secar o produto aproximadamente 1 hora.

PASSO 2 – CAMADA COM TEXTURA

Passar a cor base para um tabuleiro de pintura. De seguida passe por água o rolo Natural Sea Sponge Roller (ref. 00-031.0014.01) e retire o excesso de água. Trabalhe em secções. Com este rolo passe sobre a cor base que se encontra no tabuleiro, e aleatoriamente pinte levemente em toda a superfície cobrindo aproximadamente 75%.

Enquanto a tinta ainda se encontra fresca, utilize a espátula JAPANESE TROWEL (ref. 00-031.0015.01) num ângulo menor (25-30 graus) alisando suavemente toda a superfície para se retirar os picos de tintas. A superfície terá agora alguma textura, ficando umas zonas mais salientes do que noutras. Deixar o produto secar entre 2-3 horas. Para obter um acabamento mais liso, aplique uma camada texturada com espátula JAPANESE TROWEL no lugar do rolo NATURAL SEA SPONGE ROLLER.

PASSO 3 – CAMADA SUPERFICIAL

Aplique agora uma camada superficial de METALLIC TEXTURE numa cor diferente que contraste com cor de fundo. Quanto maior for o contraste entre cores, maior será o efeito protagonizado. Trabalhe em secções. Coloque a tinta Texture na espátula e com uma pressão firme, arraste sobre a camada base, puxando a espátula na sua direcção através de movimentos em arco, aproximadamente 8 cm de comprimento. Continue com o processo até que toda a superfície fique revestida. Em torno dos caixilhos das portas e nas áreas apertadas, utilize uma espátula pequena para puxar e suavizar a textura metálica em excesso. Deixe secar o produto aproximadamente 1-2 horas.

EFEITO ESTRIADO

Escovas com cerdas duras ou espátulas dentadas podem ser usadas para criar um efeito estriado, quando se puxa uma camada espessa e ainda húmida de METALLIC TEXTURE. Nota: Se estiver um clima seco, ou se a técnica requer mais tempo aberto, adicione até 1 parte do MP EXTENDER para 8 partes.

Recomendamos que faça um teste antes de qualquer aplicação.

TEMPOS DE SECAGEM

Tempo de secagem ao toque é aproximadamente de 1-2 horas. A cura total é de aprox. 2-3 dias. Com a adição de MP EXTENDER – o tempo de repintura aumenta significativamente. Os tempos de secagem variarão dependendo da temperatura e humidade relativa.

RENDIMENTO

Camadas com textura: 2.4-2.9 m²/L.

Camada superficial: 7-12 m²/L.

LIMPEZA

Limpar as ferramentas imediatamente após o uso com água morna e sabão. Valor de limite da UE para este produto (cat. A/l): 200 g/L (2010). Este produto contém no máx.: 12 g/L COV.

MANUSEAMENTO & ARMAZENAMENTO

Para evitar a formação de pele superficial, deve-se fechar bem as embalagens após utilização e armazenar o produto em locais protegidos da luz solar. Durante o armazenamento manter a tampa bem fechada. Caso o produto congele, assegurar uma completa descongelação e manter o produto à temperatura ambiente antes de utilizar. Este material e sua embalagem devem de ser destruídos de maneira segura e seguindo as normas vigentes. Manter o produto fora do alcance das crianças.

SAÚDE E SEGURANÇA

Evitar o contacto com os olhos. Lavar as mãos depois da sua utilização. Não ingerir. Ao utilizar pistola ou lixar, usar uma máscara apropriada e devidamente ajustada durante e depois da aplicação. Seguir as instruções do fabricante sobre o uso correcto da máscara.

CONTACTO COM A PELE: Lavar com água morna e sabão antes do produto secar na pele. Pessoas com pele sensível devem de utilizar sempre luvas.

CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar com água limpa durante 15 minutos. Procure ajuda médica.

INALAÇÃO: Para ajudar a evitar a irritação, use apenas em áreas bem ventiladas. Se ocorrer irritação, dirija-se para um local de ar fresco. Se a irritação persistir, procure ajuda médica.

INGESTÃO: Em caso de ingestão não provocar vômito. Procure ajuda médica.

Ficha de Segurança fornecida a pedido e disponível em www.cin.pt.

GARANTIA: Recomendamos que siga as instruções presentes nesta folha. Estes produtos terão este comportamento se seguirem todas as instruções reveladas. As instruções são quanto possível as mais completas, contudo não podem contemplar todas as condicionantes em termos de aplicação, técnicas e/ou superfícies que estão fora do nosso controle. A garantia está limitada à substituição ou pagamento apenas do valor do produto usado, se o produto apresentar qualquer defeito durante os dois primeiros anos a partir da data de fabricação. Nenhuma outra garantia está expressa ou implícita. A presente informação substitui a anterior sobre os mesmos produtos. Recomenda-se antes de qualquer aplicação, realizar provas de ensaio ou consultar o nosso departamento técnico.