



# PRIMÁRIO/SUBCAPA SINTÉTICO MADEIRA

Revisão: Setembro 2021

- · Boa capacidade de enchimento
- Boa aderência
- Boa lixabilidade
- . Bom espalhamento

#### 1 Descrição

Produto com funções de primário e/ou subcapa para aplicação em superfícies de madeira, no interior e no exterior.

#### 2 Usos TÍPICOS

Utilizado em pinturas de raiz ou repinturas. No caso de madeiras novas, se aplicado em duas demãos, poderá substituir o esquema tradicional de primário e subcapa. No caso de madeiras já pintadas e com esquemas envelhecidos (depois de convenientemente preparados) este produto pode ser aplicado em apenas uma demão como subcapa. Deve ser pintado com esmaltes alquídicos convencionais.

### 3 CERTIFICADOS/ENSAIOS

Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa:	
(Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis)	A+
de poluentes volateis)	

#### 4 CARACTERÍSTICAS

Acabamento:	Mate
Cor:	Branco
Substrato:	Madeira
Rendimento prático:	7 a 8m²/L por demão (Dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação:	Trincha, rolo de pelo curto ou pistola
Tempo secagem: (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial – 2 a 3 horas Sobrepintura – ca 24 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 350 g/L Este produto contém no máx. 343 g/L COV (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.)
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

## 5 DADOS DE APLICAÇÃO

## 5.1 Preparação de superfície

Madeiras novas – Preparar a madeira de modo que esta se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel grão médio.

Madeiras anteriormente pintadas – Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com o diluente adequado para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues. Se a pintura não se encontrar em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor.

## Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única do rigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936 CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 830 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC: 500 076 936 Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinanapola.co.ao - Cap.Soc. 10.00.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fis. 62, Livº F:22 Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Industrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Mapton nº 5-165, fis. 11, Liv C-14 CIN Valentine, S.A.U. - P.I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 566 60 0 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. €10.000.00 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 4476, F 11, H B-160105, I. 59³ Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P.I. Gilmar, Manzana 13, Parcela e 2 - 38509 Gilmar - T enerife - T +34 902 422 428 - acilentes decincanarias.com - C. Soc. €1,804.000 - CIF A94583817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 144, H TF-15033 Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verreire - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 7 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. €2,215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

1/2



## **BOLETIM TÉCNICO**

# PRIMÁRIO/SUBCAPA SINTÉTICO MADEIRA 18-055

Revisão: Setembro 2021

#### 5.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 75 %
Humidade do suporte	Entre 8 e 12 %
Temperatura do suporte:	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

### 5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Produto pronto a aplicar
Aplicação:	Madeiras novas - aplicar duas demãos de Primário/Subcapa Sintético Madeira, lixando ligeiramente entre as mesmas.  Madeiras anteriormente pintadas - aplicar apenas uma demão de Primário/Subcapa Sintético Madeira. Como acabamento aplicar duas a três demãos de um esmalte alquídico convencional de acordo com respectivo Boletim Técnico

## 6 SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

2/2

## Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.