

**DESCRIÇÃO**

Betume sintético adequado para regularização de defeitos nas madeiras em interior, quando se utilizam esquemas de pinturas sintéticos. As suas principais características são:

- fácil aplicação
- bom enchimento
- fácil de lixar
- excelente aderência

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Cor:	Branco
Viscosidade (ISO 2555):	140 ± 10 P
Densidade (EN ISO 2811-1):	1,95 ± 0,02 g/mL
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE**

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

*Madeiras novas:* Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de grão médio. Aplicar Primário Subcapa Sintético Madeira (ref. 18-055). Depois de seco, lixar no sentido das fibras com lixa de grão fino. Aplicar como acabamento um esmalte sintético.

*Madeiras anteriormente pintadas:* Raspagem cuidadosa das zonas em que o esquema de pintura se encontra degradado. Proceder de seguida como para madeiras novas.

**APLICAÇÃO**

Condições ambientais:	Temperatura - superior a 5 °C
	Humidade relativa - inferior a 80%
	Temperatura do suporte - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
	Humidade do suporte - entre 8 a 12%
Processo de aplicação:	Aplicar com uma espátula, em camadas finas e fazendo uma ligeira pressão, até se obter a regularização da superfície. Não aplicar o produto em camada espessa.
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Pronto a aplicar
Tempo secagem: (20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial - 2 a 3 horas
	Para lixagem - 24 horas
	Repintura - 24 horas

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.