

DESCRIÇÃO

Bactesoie HP é uma tinta aquosa para aplicação em paredes e tectos interiores, baseada numa tecnologia inovadora permitindo obter uma película resistente a bactérias e fungos. As suas principais características são:

- excelente aplicabilidade
- muito boa opacidade
- película resistente à proliferação de bactérias
- película resistente ao desenvolvimento de fungos

Recomendada para a aplicação em instalações de saúde e alimentar e em locais onde os níveis de higiene são importantes para a saúde humana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento:	Liso
Cor:	Branco
Viscosidade (UNE 48.076):	110 ± 15 UK
Densidade (EN ISO 2811-1):	1,52 ± 0,10 g/mL
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/L. Este produto contém no máximo 15 g/L de COV.
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 35 °C.

CERTIFICADOS E ENSAIOS

Classificação de acordo com a EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tectos no interior:

Brilho (EN ISO 2813):	Mate total
Tamanho de partícula (EN 21524):	Fino
Resistência à esfrega húmida (ISO 11998):	Classe 2

“Qualidade do ar interior”, de acordo com a regulamentação francesa (ISO 16000): Classe A+

Medição da actividade antibacteriana em plásticos e outras superfícies não porosas (ISO 22196): Efectivo ^{a)}

^{a)} Após 24 horas de contacto e com uma humidade relativa superior a 90% contra *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhimurium*, *Legionella pneumophila* e *Aspergillus brasiliensis*

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Suportes novos: Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primolite (ref. 45-700). Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primolite Aqua (ref. 45-300). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Primário Acrílico (ref. 45-380).

Suportes já anteriormente pintados: Escovar para remover a tinta velha não aderente e refazer zonas danificadas com Vega (ref. 29-450) e proceder como para suportes novos. Se a tinta anterior apresentar farinização, aplicar uma demão de Primolite Incolor (ref. 45-720).

Suportes anteriormente caiados: Escovar cuidadosamente. Se o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primolite (ref. 45-700), caso contrário aplicar uma demão de Primolite Incolor (ref. 45-720).

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio: Escovar e aplicar uma demão de Primário Stop Manchas (ref. 45-335).

Suportes com fungos e algas: Tratar com Descontaminante Artibiose (ref. 18-220).

APLICAÇÃO

Condições ambientais:	Temperatura – superior a 5 °C Humidade relativa – inferior a 80% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
Processo de aplicação:	Trincha, rolo anti-gota ou pistola airless. Na aplicação com pistola airless, recomenda-se utilizar bicos entre 0,38 a 0,48 mm (0,015 a 0,019 polegadas).
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Trincha e rolo anti-gota: diluir a primeira demão com 15% de água e as demãos seguintes com 5 %. Pistola airless: diluir entre 15 a 30 % com água.
Número de demãos:	2 a 3
Rendimento prático:	9 - 12 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Tempo secagem: (20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial - 30 a 60 minutos Repintura - 4 a 6 horas

OBSERVAÇÕES

- É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de lavar as superfícies pintadas. Deve-se esfregar suavemente a zona a limpar, utilizando um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.
- Para conservação das suas propriedades, o Bactesoie HP não deve ser misturado nem repintado com outra tinta.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.