

Ficha Técnica

Rugosil

Revestimiento pétreo texturado

Versión: 06/05/2024



Descripción

Revestimiento pétreo rugoso elaborado con resinas en emulsión y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, que le proporcionan un acabado elástico e impermeable pero a la vez resistente a los agentes climatológicos adversos. Tiene un buen poder de relleno que disimula los defectos del enfoscado y un excelente picado con acabado rugoso de gran blancura. Facilidad de aplicación. Este producto contiene aditivos conservantes para la protección de la película.

Propiedades

- Acabado resistente a agentes climatológicos adversos
- Buen poder de relleno, disimula defectos del enfoscado.
- Contiene conservantes antimoho

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate Texturado
Naturaleza	Copolímeros en emulsión
Peso específico	1,55 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola de gotelé o tirolesa
Rendimiento	1 - 1,5 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3,5
--------------------------------	-----

Dónde aplicarlo

Revestimiento pétreo adecuado para la protección de fachadas, patios interiores, en ambientes de climatología media. La estudiada granulometría de sus componentes cubre los defectos de superficie, pequeñas fisuras, poros, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo



Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola de gotelé y tirolesa. Las superficies deben estar limpias, secas, exentas de óxido, salitre, humedad, etc. Si la superficie es nueva se imprimirá con una capa de pintura diluida con un 10 - 15 % de agua, seguida de otra capa al uso para conseguir el efecto deseado. Si la superficie es antigua, ya pintada, se procurará raspar y limpiar en su totalidad la que se encuentre en mal estado.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com