

PINTURA PLÁSTICA SATINADO 2000 (Tinta aquosa acetinada)

Informação Técnica

DESCRIÇÃO

Tinta plástica para Interior e Exterior de alta qualidade, estabilidade e resistência, isto proporciona um acabamento duradouro com uma branquidão excelente e bom poder de cobertura. Aspecto final acetinado e sedoso. Muito lavável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Copolímeros vinílicas

Cor: Blanca

Aspecto: Acetinado

Peso Especifico: 1,25 gr./cm³

Secagem ao tacto: 30 - 45 minutos

Diluyente: Água

Aplicação: Broxa, rolo, pistola ou airless (ajustando a viscosidade)

Rendimento: 5 - 8 m²/Kg.

Tingimento: Corantes JAFEP

Repintado: a partir de 6 horas

APLICAÇÃO

Tinta de alta qualidade, com excelentes resultados com relação à branquidão, cobertura e lavagem em todo tipo de superfícies, paredes e tectos, deixando um agradável aspecto acetinado e sedoso, sobre superfícies lisas ou rugosas (estruque, picado, riscado, etc.), e uma protecção eficiente em exteriores.

O rendimento prático (real) depende da espessura da cobertura, a natureza do substrato e o método de aplicação

MODO DE EMPREGO

Em superfícies novas limpas e secas, sem óxido e gordura de:

- Cimento e concreto: Directamente, directamente, diluindo até 25% para a primeira camada.
- Gesso ou madeira: Fixando previamente com Selador Sintético ou com Sellacryl JAFEP.

Sobre superfície antiga pintada:

- Com tintas em bom estado, de qualidade: Lavar e lixar suavemente e aplicar a seguir.
- Com tintas em mal estado: Eliminar e proceder como numa superfície nova.
- Em tintas de têmpera, cola ou cal: Aplicar um fundo fixador ou Sellacryl JAFEP.



Pelo geral é recomendado:

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 7° C.
- Não expor as embalagens a temperaturas extremas.

APRESENTAÇÃO

Embalagens plásticas de: 750mL.; 4 Litros; 8 Litros; 15Litros



A informação contida neste documento é útil como guia para o usuário, mas não oferece garantia. Para informação relativa à segurança e meio ambiente consulte a Ficha de Dados de Segurança.

