

Ficha Técnica

Barniz Aqua Poliuretano



Descripción

Barniz de poliuretano al agua especialmente formulado contra la abrasión y los agentes químicos con una elevada dureza y resistencia a roces y golpes, ideal por tanto para la protección de parquetes de madera, suelos de corcho, peldaños de escalera, etc.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Mate y Brillo



Naturaleza	Dispersión acuosa de poliuretano
Peso específico	aprox. 1 + 0.05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12-14 m ² /L
Diluyente	agua
Repintado	3 horas
Secado	aprox. 30 minutos

Dónde aplicarlo

Sus aplicaciones más interesantes son: barnizado de parquet de madera, suelos de corcho, peldaños de escalera, barnizado de muebles, puertas, barandillas, etc. Todo ello en aplicación de interiores. Ofrece en todos los casos una excelente dureza, resistencia química, resistencia al desgaste y bajo olor. Para la limpieza de las superficies barnizadas usar únicamente un paño húmedo.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE MADERAS NUEVAS LIMPIAS Y SECAS:

- Aplicar de dos a tres capas dejando un intervalo de tres horas entre cada aplicación.

SOBRE MADERAS BARNIZADAS EN BUEN ESTADO:

- Lijar y aplicar una o dos capas dejando un intervalo de tres horas entre cada aplicación.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



Formatos

750 ml; 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com