

# Esencial Supercubriente com Conservante Anti-fungos

5 de Maio, 2026



## Vantajas

- Alta resistência.
- Solidez à luz.
- Extrema cobertura.
- Com proteção anti-fungos
- Desodorizada e perfumada

## Descripción

Tinta aquosa mate à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa e pigmentos de alta resistência e solidez à luz, utilizados por pintores profissionais em interiores e exteriores com um ambiente atmosférico pouco agressivo. Com conservante anti-fungos.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color producto

Branco

# Essencial Supercubriente com Conservante Anti-fungos

5 de Maio, 2026



Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Viscosidad	8.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)
Aspecto	Mate
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	7 - 9 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	2 - 4 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 dias

## Prestaciones finales

Permeabilidad al agua líquida	28 dias
Resistencia	Clase 3 (UNE EN 13300) / 1.200 ciclos (UNE EN 48243)

## Dónde aplicarlo

Adequado para decoração e proteção de superfícies de alvenaria em interiores e exteriores não problemáticos.

## Precauciones

# Essencial Supercubriente com Conservante Anti-fungos

5 de Maio, 2026



- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente atual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

### **SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:**

*Cimento e betão:* Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

*Gesso ou madeira:* Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

### **SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:**

*Com pintura em bom estado:* Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

*Com pintura em mau estado:* Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Presentación

Embalagens de: 4 e 15 L

## Memoria Descritiva

### Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Essencial Supercubriente com conservante anti-mofo da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 7 a 9 m<sup>2</sup>/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.