



Descripción

Revestimento de pedra bruta feito com resinas em emulsão e pigmentos de alta resistência e solidez à luz, que proporcionam um acabamento impermeável e resistente aos agentes atmosféricos adversos. Possuem um grande poder de enchimento que esconde os defeitos do reboco e um excelente corte com acabamento rugoso de grande altura. É especialmente formulado para ser uma demão intermediária para acabamentos com revestimentos elastoméricos.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Mate Texturizado
Naturaleza	Copolímeros em Emulsão
Peso específico	1,70 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, pistola de gotejamento ou tirolesa
Rendimiento	1 - 1,5 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	2
-------------	---

Dónde aplicarlo

Revestimento de pedra adequado para a proteção de fachadas, pátios interiores, etc. É ideal quando posteriormente se deseja completar a proteção do suporte com qualquer tipo de revestimento elástico ou elastomérico, como os nossos produtos da gama Telacril. A granulometria estudada de seus componentes cobre defeitos superficiais, pequenas fissuras, poros, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a

próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Pode ser aplicado a pincel, rolo ou gotelé e pistola de tirolesa. As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem, salitre, humidade, etc. Se a superfície for nova, ela será preparada com uma camada de tinta diluída em 10-15% de água, seguida de outra camada para usar para obter o efeito desejado.

Se a superfície for velha, já pintada, tentar-se-á riscar e limpar a totalidade da superfície em mau estado.

Presentación

Embalagens de 4 e 15 Litros