



Descripción

Revestimiento pétreo rugoso feito com resinas de emulsão e pigmentos de alta resistência e solidez à luz, que lhe dão um acabamento elástico e impermeável, mas ao mesmo tempo resistente a condições climáticas adversas. Tem um bom poder de enchimento que esconde os defeitos do revestimento e um excelente acabamento rugoso de grande brancura. Fácil de aplicar. Este produto contém aditivos conservantes para proteger a película.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Branco
Naturaleza	Copolímeros em emulsão
Aspecto	Mate Texturado
Peso específico	1,55 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola de gotelé ou tirolesa
Rendimiento	1 - 1,5 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	3,5
-------------	-----

Dónde aplicarlo

Revestimiento pétreo adecuado para a proteção de fachadas, pátios interiores, em ambientes com climatologia média. A granulometria estudada dos seus componentes cobre defeitos superficiais, pequenas fissuras, poros, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.

- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola de pulverização. As superfícies devem estar limpas, secas, livres de ferrugem, salitre, humidade, etc. Se a superfície for nova, será revestida com uma demão de tinta diluída com 10 - 15% de água, seguida de outra demão, conforme necessário, para obter o efeito desejado.

Se a superfície for velha, já pintada, deverá ser raspada e limpa na sua totalidade se estiver em mau estado.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar directa.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 15 L