



## Ventajas


- Elavada dureza
- Alta resistênciã a riscos e impactos
- Excelente aderência
- Proteção Antifúngica (ATMH)
- Limpeza muito fácil
- Ensaio de resistênciã ao fogo: B-s1, d0

## Descripción

Verniz de poliuretano à base de água especialmente formulado contra a abrasão, com elevada dureza e resistênciã a riscos e impactos, ideal para a proteção de soalhos de madeira, pavimentos de cortiça, degraus de escada, etc. Apresenta também alta resistênciã à lavagem e excelente resistênciã a produtos domésticos como café, vinho, azeite...

## Certificados del Producto

Classificação de reação ao fogo B-s1,d0 segundo a norma UNE-EN 13501-1:2019



## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color producto	Incoloro
Naturaleza	Dispersão aquosa de poliuretano
Aspecto	Mate e Brilhante
Peso específico	1 + 0,05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	12-14 m <sup>2</sup> /L/demão
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	3 horas
Secado	30 minutos

## Dónde aplicarlo

As suas aplicações mais relevantes são: envernizamento de soalhos de madeira, pavimentos de cortiça, degraus de escada, envernizamento de móveis, portas, corrimões, etc.

Tudo isto para aplicações em interiores.

Oferece, em todos os casos, excelente dureza, resistência química, resistência ao desgaste e baixo odor.

## Precauciones



Evitar adicionar água ao produto não utilizado, para prevenir a degradação do mesmo.



Agitar bem o conteúdo até obter uma mistura homogênea.



Evitar usar lotes diferentes na mesma superfície; caso não seja possível, misturar 50% do conteúdo do recipiente atual com o seguinte para minimizar diferenças entre lotes.



Ventilar adequadamente o local de aplicação durante e após a aplicação.



Não aplicar se a temperatura ambiente ou da superfície for inferior a 5 °C ou superior a 30 °C.



Não expor as embalagens a temperaturas extremas.

## Modo de empleo

### Considerações Prévias

- A madeira deve estar seca (humidade <18%), limpa, isenta de resíduos de resinas, ceras ou tratamentos anteriores incompatíveis (vernizes, óleos, etc.). Deve ser bem lixada, com poro aberto, sem farpas, poeiras ou zonas soltas.
- Não aplicar abaixo de 5 °C ou acima de 30 °C, nem em condições de vento forte, chuva, frio ou sol intenso.
- Não aplicar sobre vernizes ou acabamentos incompatíveis; em caso de dúvida, decapar ou lixar antes de aplicar.
- Se a madeira tiver caruncho ou humidade, aplicar **Jafep Anticaruncho** conforme recomendações técnicas.
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas pelo sol (risco de bolhas).

- Realizar sempre um teste prévio numa zona pouco visível antes de aplicar no total da superfície.

## ⇒ Modo de Utilização



Madeira Nova

- 1. Lixar suavemente com lixa grão 120-180, sempre no sentido da fibra.**
- 2. Remover o pó com escova, ar comprimido ou pano húmido.**
- 3. m madeiras resinosas (pinheiro, abeto):** ► Desengordurar com aguarrás Jafep.
- 4. Em madeiras ricas em taninos (carvalho, castanheiro):**
  - Limpar com **acetona Jafep**, e deixar secar.
- 5. Se a madeira for porosa ou for a primeira aplicação:**
  - Aplicar 1 demão de **Fundo Protetor para Madeira Jafep**
- 6. Aplicação do Verniz :**
  - **Agitar suavemente** el producto antes de usar.
  - △ Não agitar vigorosamente para evitar bolhas.
  - Aplicar com:
    - Brocha ou trincha de cerdas macias**
    - Rolo de microfibra** (para superfícies grandes e lisas)
    - Pistola** para acabamentos mais finos
  - Aplicar **demãos finas y uniformes** no sentido da fibra.
  - Evitar sobrecarga e repetições na mesma zona.
  - **Número de demãos recomendadas:** 2 a 3, conforme o tipo de madeira e nível de exposição.
  - **Tempo de secagem entre demãos:**
    - **3 horas**, dependendo da temperatura e ventilação.
  - **Lixagem entre demãos** (opcional para acabamento fino):
    - Con lixa de grão **240-320**, Remover o pó antes da demão seguinte.
- 4. Secagem e Cura Final**
  - **Secagem ao toque:** 30-45 minutos.
  - **Repintura / secagem total: 3 horas**
  - **Cura completa: 5-7 dias (evitar uso intenso ou limpeza agressiva nesse período)**
- 5. Limpieza de ferramentas**
  - **Lavar com água quente** e sabão neutro imediatamente após o uso.
  - Não despejar resíduos no esgoto. Deixar secar e eliminar segundo a regulamentação local.

## Se o verniz anterior estiver em bom estado:

### 1. Lixar ligeiramente e limpar

### 2. Aplicar verniz :

- **Agitar suavemente** el producto antes de usar.

△ Não agitar vigorosamente para evitar bolhas.

- Aplicar com:

**Brocha ou trincha de cerdas macias**

**Rolo de microfibra** (para superfícies grandes e lisas)

**Pistola** para acabamentos mais finos

- Aplicar **demãos finas e uniformes** no sentido da fibra.

Evitar sobrecarga e repetições na mesma zona.

- **Número de demãos recomendadas:** 2 a 3, conforme o tipo de madeira e nível de exposição.

- **Tempo de secagem entre demãos:**

➤ **3 horas**, dependendo da temperatura e ventilação.

- **Lixagem entre demãos** (opcional para acabamento fino):

➤ Com lixa de grão **240-320**, Remover o pó antes da demão seguinte.

### 3. Secagem e Cura Final

**Secagem ao toque:** 30-45 minutos.

**Repintura / secagem total:** 3 horas.

**Curado completo:** 5-7 días ;evitar uso intensivo o limpeza agresiva antes de este periodo.

### 5. Limpeza de ferramentas

- **Lavar com água quente** e sabão neutro imediatamente após o uso.

- Não despejar resíduos no esgoto. Deixar secar e eliminar segundo a regulamentação local.

## Se o verniz estiver deteriorado

### 1. Remover totalmente com decapagem ou lixagem até à madeira limpa

### 2. Aplicar preferencialmente 1 demão de **Fundo Protector para Madera Jafep** base de água.

### 3. Aplicação do Verniz :

- **Agitar suavemente** el producto antes de usar.

△ Não agitar vigorosamente para evitar bolhas.

- Aplicar com:

**Brocha ou trincha de cerdas macias**

**Rolo de microfibra** (para superfícies grandes e lisas)

**Pistola** para acabamentos mais finos

- Aplicar **demãos finas e uniformes** no sentido da fibra.

Evitar sobrecarga e repetições na mesma zona.

- **Número de demãos recomendadas:** **2 a 3**, conforme o tipo de madeira e nível de exposição.

- **Tempo de secagem entre demãos:**

➤ **3 horas**, dependendo da temperatura e ventilação.




- **Lixagem entre demãos** (opcional para acabamento fino):

➤ Com lixa de grão **240-320**, remover o pó antes da demão seguinte.



**Madeira já envernizada  
ou em mau estado**

## ⇒ Secagem e Cura Final

 Patologia	 Causa / Aspecto	 Tratamento Recomendado
<b>Humidade residual ou pó antigo</b>	Madeira húmida ou suja	Lixar, limpar, deixar secar completamente
<b>Musgos, algas ou bolor superficial</b>	Ambientes húmidos e com sombra	Escovar, aplicar biocida, deixar secar
<b>Taninos (manchas escuras)</b>	Madeiras tropicais ou carvalho cru	Limpar com <b>acetona Jafep</b> , deixar secar bem
<b>Resinas ou exsudação natural</b>	Madeiras resinosas sem tratamento prévio	Desengordurar com <b>aguarrás Jafep</b> , lixar, limpar
<b>Madeira pulverulenta</b>	Exposição prolongada ao sol ou vento	Aplicar <b>fundo Protector Jafep</b> antes do verniz.
<b>Verniz anterior deteriorado</b>	Base solvente ou envelhecimento visível	Decapar ou lixar até à madeira limpa e seca
<b>Fendas ou gretas finas</b>	Contrações por humidade ou temperatura	Aplicar massa elástica e lixar antes do acabamento

## Almacenamiento

- Manter na embalagem original fechada, em local fresco e seco
- longe da luz solar direta.
- Validade máxima recomendada: 2 anos após fabrico.

## Presentación

Disponível em embalagens de 750 mL e 4 L