



Vantajas

- Disfarça os repassos, não salpica
- Não goteja
- Mate extra
- Com conservante anti-fungos

Descripción

A formulação inovadora da gama Simplex facilita a aplicação do produto por meio de propriedades tênsil-dinâmicas que cooperam no melhor nivelamento, aumentando as propriedades mate e evitando salpicos. JSX-505-M é uma tinta vinílica com um toque e aplicação agradável, lavável e com uma cobertura muito boa.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Branco
Naturaleza	Copolímeros de Vinil
Viscosidad	9.000 ± 1.000 (Brookfield)
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	7 - 9 m ² /L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos (ao toque)

Prestaciones finales

Resistencia	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2500 ciclos (Norma UNE 48243)
-------------	--

Dónde aplicarlo

A Tinta Plástica Simplex JSX-505-M é adequada para pintar e decorar superfícies de alvenaria, onde se deseja um acabamento de qualidade, sedoso, de baixo odor e fácil de aplicar. É particularmente adequado para interiores, mas também funciona bem no exterior.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.

- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

Considerações preliminares

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

Superfícies novas

- *Cimento e betão*: diretamente, diluindo até 15% para a primeira demão.
- *Gesso, escaiola ou madeira*: Fixação prévia com um selador aquoso, Sellaprim ou com Sellacryl JAFEP, dependendo da superfície.

Superfícies velhas

- *Com pinturas em bom estado*: Lavar e lixar levemente e depois aplicar
- *Com pinturas em mau estado*: Remover e proceder como uma nova superfície.
- *Em pinturas a têmpera, cola ou cal*: Devem ser completamente removidas. Reparação de irregularidades, lascas e outros danos. Aplicar um primário fixador ou Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- No seu recipiente original não aberto, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de plástico de: 15 litros

Memoria Descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores mas também ao ar livre, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Simplex JSX-505-M da empresa Pinturas Jafep. A cobertura será de 7 a 9 m²/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.