

# Ficha Técnica

## Sahara



## Descripción

Revestimiento decorativo de aspecto aterciopelado, constituido por una base metalizada a la que se adiciona nuestros colorantes (Tintura Jafep) y se obtienen acabados de efecto muy sofisticado.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Metalizado
Aspecto	Aterciopelado
Peso específico	1,25 g/cm <sup>3</sup>



## Datos de aplicación del producto

Rendimiento	5 - 7 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	12 - 24 horas
Secado	30 minutos

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

Tintura

## Modo de empleo

En cualquier caso imprimir con Fondo Mate, dando una o dos manos según necesidad. Tintar Sahara con las Tinturas Jafep, buscando la tonalidad deseada, en la dosis recomendada de 125 mL de tintura con 5 Kg de Fondo. Usando una llana de acero inoxidable, extender el producto en una primera capa delgada y uniforme. Transcurridas unas 6 horas, se aplica una segunda capa, con la misma llana de acero inoxidable pero dando trazos cortos e irregulares.

## Almacenamiento



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envase de: 2,5 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**