

Ficha Técnica

Barniz Marino Brillante

Barniz alquídico

Versión: 08/05/2024



Descripción

Barniz alquídico modificado de alta calidad con excelentes propiedades tales como: buena adherencia, penetración y humectación. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y ambientales. Gran flexibilidad y dureza superficial.

Propiedades

- Buena adherencia
- Buena brochabilidad
- Buena penetración y humectación
- Alta resistencia a la abrasión, golpes y roces
- Gran durabilidad
- Buena protección contra la intemperie
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Gran dureza superficial

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Resinas alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	15 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

Dónde aplicarlo

Barnizado de maderas tanto en el exterior como en el interior en ambientes de elevada agresividad, en zonas costeras o con ambientes de fuerte polución urbana.

Precauciones

- No aplicar tanto si la temperatura del soporte como la ambiental es inferior a 5 °C ni superior a 30 °C.
- No aplicar si se prevén lluvias o heladas durante o en los días siguientes a la aplicación.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Ventilar suficientemente el lugar de aplicación, durante y después de utilizar el producto.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.
- En el caso de producto coloreado, evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

[Disolvente Sintético](#)



100% Reciclado



Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar Fondo Protector para Madera en primer lugar. Tras ello, aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.

- MADERA BARNIZADA: Comprobar su compatibilidad antes de aplicar. Si ancla correctamente y el barniz anterior está en buen estado, lijar suavemente y proceder como con madera nueva. Si hay problemas de compatibilidad o el barniz antiguo está en mal estado, será necesario decapar completamente antes de proceder como con madera nueva.

- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 375 mL; 750 mL; 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com