

FICHA TÉCNICA

C.A.R.FIT

VERNIZ RÁPIDO

Descrição:

O Verniz Rápido, é um verniz de dois componentes de baixa viscosidade para uma repintura rápida e eficiente. Com este verniz é possível economizar significativamente nos custos relacionados com o aquecimento. Ao mesmo tempo, os tempos de ciclo são reduzidos, pois o processo de pintura não deve ser interrompido por intervalos de aquecimento.

De acordo com os limites COV.

Aplicação:

É um verniz adequado para o revestimento parcial de automóveis e para reparos pontuais. Pronto a utilizar após a edição do endurecedor.

Assegure uma ventilação adequada do ar de insuflação e de exaustão. A temperatura do de trabalho deve ser de pelo menos +10°C. Máximo de 80% de humidade do ar.

Caraterísticas:

- Oferece retenção de brilho durável
- Excelente resistência aos arranhões
- Resistência a todas as condições ambientais e climáticas
- Propriedades anti amarelecimento

REF.	DESCRIÇÃO
71561500	CF VERNIZ RAPIDO 1L COM ENDURECEDOR 0.5L



VOC: < 620g/L

EU limit value: Category B/e 840 g/l



Proporção da mistura 2:1 Verniz (A)
Endurecedor

Vida útil da mistura: 55min a 20°C



Viscosidade da aplicação: 11 -13seg. a 20°C,
(DIN 4mm)



Pistola: Bico: 1.2 a 1.3 mm
Pressão de ar:
Pistola de gravidade: 2.0 - 2.5bar
HVLP: 2.0 – 2.2bar



Aplicação: 2 Demãos *
Espessura: 40 - 50µm



Evaporação entre demãos: 5 – 7 min. A 20°C
10-15 min antes da estufa



Diluição: Pronto a aplicar



Armazenamento: Manter distante da luz solar
Manter num local seco e protegido

TEMPO DE SECAGEM

	A 60°C	AO AR / A 20°C	INFRAVERMELHOS
MANUSEAR	20-30 MIN	45-55 MIN	8-15 MIN
POLIMENTO	30 MIN	90 MIN	1 H

Sousa & Sousa, Lda.

Tlf: 244 723 495/244 814 243

geral@sousaesousa.pt

www.sousaesousa.pt

VERNIZ RAPIDO

Segurança, saúde e ambiente:

Em geral, evite o contato com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Faça um tratamento de resíduos adequados. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e posição correta.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa ao ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho.

Para mais informações, a leitura do rótulo da embalagem deste produto e dos seus componentes e de todos os produtos complementares referidos nesta ficha técnica são fundamentais.

Os dados técnicos desta ficha técnica são baseados nos nossos conhecimentos atuais e dão lhe uma ideia das várias aplicações sem obrigações.

é particularmente adequado para o revestimento parcial de automóveis e para reparos pontuais. Pronto para uso após a adição de endurecedor. Este produto oferece resistência a todas as condições ambientais e climáticas e ao amarelecimento e oferece retenção de brilho durável, além de excelente resistência a arranhões.