



Vantajas

- Pronto para usar
- Semi-elástico (resistente e anti-crack)
- Impermeável à água da chuva
- Permeável ao vapor de água (respirável)
- Textura áspera que esconde imperfeições
- Conservante Anti-fungos (contém n-octil isotiazolona, carbendazim, diuron)

Descripción

Pétrex 5 Revestimento Acrílico é um revestimento pétreo tipo textura de demão grossa especial para fachadas, baseado numa combinação de resinas acrílicas e pigmentos de alta resistência e solidez à luz, que proporciona acabamentos resistentes, elásticos, impermeáveis e de alto poder de cobertura e enchimento. Incorpora na sua fórmula um agregado de granulometria selecionada para facilitar a sua aplicação, depositando sempre a espessura exata requerida. Apresentamos dois acabamentos: - Grosso (com agregados de até 2 mm) - Fino (com agregados de até 1 mm)

[Consulte aqui Dossier Técnico da família Pétrex 5](#)

Certificados del Producto

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto	Cores Branco e Pétrex (A e B)
Naturaleza	Argamassa de Emulsão Acrílica
Viscosidad	35 Poises+, Brookfield, Sp-6, 10 RPM @ 23°C
Aspecto	Pasta
Peso específico	N/D

Datos de aplicación del producto

Imprimación	Sellacryl ou Sellaprim Exteriores
Herramienta	Espátula
Espesor mínimo	Fino: 1 mm / Grosso: 2 mm
Rendimiento	2 - 2,5 Kg/m ²
Diluyente	Água
Repintado	A partir de 6 horas
Secado	1 hora aproximadamente
Curado	28 días

Prestaciones finales

Permeabilidade al agua líquida	28 días
Permeabilidade al vapor	Sd < 0,27 m (norma: Sd < 5 m)
Resistencia abrasión	perda de peso inferior a 681 mg (norma: < 3000 mg)
Adhesión	2,1 N/mm ² (norma: > 1,0 N/mm ²)
Resistencia caída masa	Sem costura (2 Kg de 1 m)
Resistencia a químicos	Em conformidade com a norma UNE-EN 1504:2005

Dónde aplicarlo

A Argamassa Acrílica Pétrex 5 é indicada para a proteção de fachadas em qualquer tipo de intempérie devido à sua dureza, elasticidade e propriedades impermeáveis e retardadoras do crescimento de fungos.

Pode ser utilizado em interiores que procuram um acabamento decorativo espátula e resistente, uma vez que é um produto respirável.

SATE:

Demão de acabamento em sistemas de isolamento térmico pelo exterior, regularizando a superfície e protegendo o conjunto.

A Argamassa Acrílica Pétrex 5 faz parte do sistema SATE BEYEM-JAFEP certificada pelo Instituto Eduardo Torroja (CSIC) segundo ETE (DITE) nº 16/0129.

Consulte a documentação específica SATE JAFEP para mais informações sobre como usar nossa Argamassa Acrílica Pétrex 5 em um sistema SATE.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.

- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

Considerações prévias

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de óxido, pó, gorduras, salitre, humidade, etc.

As superfícies duras ou que contenham pinturas velhas devem ser raspadas e limpas na sua totalidade.

Em certos casos, podem ser utilizados seladores concretos como Sellacril (transparente) ou Sellaprim exteriores (pigmentado) se for necessário melhorar a consistência do suporte, mas geralmente será suficiente com o fundo Pétrex 5 Liso.

Demão de fundo: Pétrex 5 Liso

Aplica-se uma camada de Pétrex 5 Liso diluída com 20-25% de água, a modo de fundo igualador, deixando que penetre em profundidade no suporte. Este produto pode ser aplicado com broxa, rolo ou pistola/airless. Não é imprescindível que esta camada seja completamente opaca, pois aplicaremos por cima o Pétrex 5 Revestimento Acrílico

Demão de acabamento: Pétrex 5 Revestimento Acrílico

Decorridas 6 horas desde a fase anterior, aplica-se então a Pétrex 5 Revestimento Acrílico a usar com uma espátula de aço inoxidável ou pistola, aplicando-a de forma uniforme pela superfície.

Deve-se evitar deixar um lanço na metade para não apresentar junções de difícil execução. Uma forma de simplificar a aplicação é usar juntas de trabalho, feitas com barra ou ripas de madeira.

Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar directa.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagem de 25 Kg

Memoria Descritiva

EM APLICAÇÕES SIMPLES

Fino:

O revestimento da fachada e demais elementos verticais exteriores será executado com a argamassa acrílica Pétrex 5 da empresa Pinturas Jafep, com marcação CE segundo a norma UNE-EN 1504-2. O rendimento será de aproximadamente 2 Kg/m² para uma espessura de 1 mm. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.

Grosso:

O revestimento da fachada e demais elementos verticais exteriores será executado com a argamassa acrílica Pétrex 5 da empresa Pinturas Jafep, com marcação CE segundo a norma UNE-EN 1504-2. O rendimento será de aproximadamente 2,5 Kg/m² para uma espessura de 2 mm. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.

EM SISTEMAS SATE:

Fino:

O revestimento do sistema será feito com argamassa acrílica Pétrex 5 da empresa Pinturas Jafep, com marcação CE conforme norma ETAG-004, documento ETE 16/0129. O rendimento será de aproximadamente 2 Kg/m² para uma espessura de 1 mm. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.

Grosso:

O revestimento do sistema será feito com argamassa acrílica Pétrex 5 da empresa Pinturas Jafep, com marcação CE conforme norma ETAG-004, documento ETE 16/0129. O rendimento será de aproximadamente 2,5 Kg/m² para uma espessura de 2 mm. O suporte deve estar limpo, seco e

isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.