



Descrição

Selante à base de silicato de potássio e emulsões acrílicas com excelente penetração e aderência. Ideal para superfícies a serem revestidas com tintas de silicato.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Transparente

Naturaleza

Silicato de potássio

Aspecto

Acetinado

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo ou pistola
Rendimiento	8 - 10 m ² /L consoante a porosidade do substrato (já diluído em proporção 1:1)
Diluyente	Água
Limpieza	Água
Repintado	24 horas
Secado	2 a 4 horas (ao toque), total 24 horas

Dónde aplicarlo

Aplica-se em argamassas constituídas por areia, cal e cimento, superfícies de betão, tijolo, uralite, etc., que apresentem um elevado grau de absorção ou problemas de coesão.

Precauciones

- Não aplicar se houver previsão de chuva nas horas seguintes à aplicação.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C.
- Não expor os recipientes a temperaturas extremas.

Modo de empleo

O substrato deve estar limpo, seco, em bom estado e isento de substâncias que impeçam a aderência.

As superfícies de betão fresco e a argamassa das juntas devem ter endurecido (no mínimo 1 mês). Remover a sujidade, os agentes de cofragem, a gordura e o óleo. Remover eflorescências e mofos.

Em superfícies polidas, lixar superficialmente para abrir os poros, limpando o pó gerado. As fissuras e as juntas defeituosas devem ser reparadas antes da aplicação do produto. Deixar secar completamente.

Recomenda-se diluir Sellasil com água na proporção de 1:1.

Presentación

Embalagens de: 5 Litros e 15 Litros