



## Descripción

Verniz alquídico modificado de alta qualidade com excelentes propriedades tais como: boa aderência, penetração e humedecimento. Boa resistência aos agentes atmosféricos e ambientais. Elevada flexibilidade e dureza superficial.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color producto

Incolor

Natureza

Resinas alquídicas

Aspecto

Brilhante

## Datos de aplicación del producto

Herramienta

Trincha, pistola ou airless

Rendimiento

15 m<sup>2</sup>/L/demão

Diluyente

Diluyente Sintético Jafep

Repintado

24 horas

Secado

6 - 8 horas

## Dónde aplicarlo

Envernizamento de madeira tanto no exterior como no interior em ambientes altamente agressivos, em zonas costeiras ou em ambientes com forte poluição urbana.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

*MADEIRA NOVA:*

– Limpar, lixar bem e remover o pó. Aplicar uma primeira demão diluída a 10% e voltar a lixar.

- Aplicar uma ou mais demãos não diluídas como acabamento.

## *MADEIRA ENVERNIZADA:*

- Lixar levemente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos não diluídas. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como madeira nova.

- Limpar as ferramentas com diluente sintético Jafep ou aguarrás.

## Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Presentación

Embalagens de: 375 mL; 750 mL; 4 L