



Descrição

Verniz de poliuretano de um componente para madeiras sujeitas a forte abrasão. Acabamento brilhante e flexível. Excelente escovabilidade e bom nivelamento.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Incolor

Natureza	Poliuretano monocomponente
Aspecto	Brilhante
Peso específico	1, 02 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente Poliuretano Jafep
Repintado	24 horas
Secado	1 - 2 horas

Prestaciones finales

Resistencia	5
-------------	---

Dónde aplicarlo

Envernizamento de madeiras de interior constantemente sujeitas a abrasão, tais como parquet, pavimentos de cortiça, escadas, corrimões, painéis de teto, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

-MADEIRA NOVA: Lixar a fundo, limpar e aplicar uma primeira demão muito fina. Pode obter-se uma diluição de uma parte de verniz para duas partes de Diluente de Poliuretano Jafep. Deixar passar um mínimo de 5 horas e um máximo de 24 horas antes de aplicar as demãos seguintes, após uma lixagem ligeira. Estas demãos de acabamento também podem ser diluídas em 20% ou 25% com Diluente de Poliuretano Jafep

- MADEIRA ENVERNIZADA: Verificar a compatibilidade, se possível: lixar ligeiramente e envernizar. Se os vernizes não forem compatíveis ou estiverem mal aderidos, removê-los completamente e proceder como para madeira nova.

Limpar os utensílios com diluente de poliuretano ou xileno.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Presentación

Embalagens de: 375 mL; 750 mL; 4 L